


(11)特許出願公開番号

で表されることを特徴とし、本発明のポリカルボジイミド共重合体の製造方法は、多官能液状ゴムと、該多官能液状ゴムに対して過剰量の有機ジイソシアネートとを反応させた後、カルボジイミド化触媒を用いて反応系内のジイソシアネート成分をカルボジイミド化することを特徴とする。

$$\text{OCN}-(\text{R}_1-\text{NCN})_p-[\overset{*}{\underset{\begin{array}{c} | \\ -[\text{X}-\text{R}_1-(\text{NCN}-\text{R}_1)_p-\text{NCO}]_r \end{array}}{\text{R}_1-\text{X}-\text{R}_2-\text{X}-\text{R}_1-(\text{NCN}-\text{R}_1)_p}]_q-\text{NCO} \quad (I)$$

【化2】




【0003】ポリカルボジイミド樹脂の粉末に関して

【 0 0 0 7 】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため*

*に本発明は、式（１）

【化3】



(式中、R₁はイソシアネート残基を、R₂は多官能液状ゴム残基を、Xはウレタン結合、アミド結合又はウレア結合のいずれかを表し、pは5～50の整数を、qは1～5の整数を、rは0又は1をそれぞれ表す。)を主たる構造とすることを特徴とするポリカルボジイミド共重合体を提供する。

【０００８】上記目的を達成するために本発明は又、多官能液状ゴムと、該多官能液状ゴムに対して過剰量の有機ジイソシアネートとを反応させた後、カルボジイミド化触媒を用いて反応系内のジイソシアネート成分をカルボジイミド化することを特徴とする上記ポリカルボジイミド共重合体の製造方法を提供する。

【 0 0 0 9 】

【発明の実施の態様】 以下に本発明を詳細に説明する。

【0010】本発明のポリカルボジイミド共重合体は、上記式(1)を主たる構造とするものであり、式中のR₁はイソシアネート残基を、R₂は多官能液状ゴム残基を、Xはウレタン結合、アミド結合又はウレア結合のいずれかを表している。

【0011】上記イソシアネート残基(R₁)とは、有機ジイソシアネートより二つのイソシアネートを除去した場合の構造を、又、多官能液状ゴム残基(R₂)とは、多官能液状ゴムより、ウレタン結合、アミド結合又はウレア結合を形成するためのいくつかの官能基を除去した場合の構造をそれぞれ表している。

【0012】本発明で使用する有機ジイソシアネートとしては、芳香族又は脂肪族のいずれの種類のものを使用しても良いが、反応の制御の面からは芳香族系ジイソシアネートを使用することが好ましい。

【0013】上記芳香族系有機ジイソシアネートの例としては、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルエーテルジイソシアネート、p-フェニレンジイソシアネート、m-フェニレンジイソシアネート、3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ビフェニルジイソシアネート、o-トリレンジイソシアネート、ナフチレンジイソシアネート、2, 4'-トリレンジイソシアネート、2, 6'-トリレンジイソシアネート等を挙げることができる。

【0014】又、脂肪族系有機ジイソシアネートの例としては、ヘキサメチレンジイソシアネート、2, 2, 4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、4, 4'-ージクロヘキシルメタンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、シクロヘ

キシルジイソシアネート、リジンジイソシアネート、メチルシクロヘキサノン-2、4-ジイソシアネート等を挙げることができる。

【００１５】本発明のポリカルボジイミド共重合体は、例えばワニス状物として得ることも、粉末状物或いは顆粒状物として得ることもできるが、粉末状物或いは顆粒状物として得る場合、そのために使用する有機ジイソシアネートとしては、室温（２０℃）付近で固体であるものが好ましい。

【0016】上記のような有機ジイソシアネートとしては、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、o-トリジンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルエーテルジイソシアネート、フェニレンジイソシアネート等を例示することができ、その中でも特に汎用性の面から、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネートを好ましい例として挙げることができる。尚、これらのジイソシアネートは、単独で用いても良いし、2種類以上を混合して用いても良い。

【0017】本発明で使用する多官能液状ゴムとは、一分子中にイソシアネートと反応し得る官能基を2つ以上持つ液状ゴムであり、このような官能基としては、 $-OH$ 、 $-COOH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHR$ 、 $-SO_3H$ 、 $-SH$ 、 $-NHCONH_2$ や $-NHCOOR$ 等を挙げることができるが、この中でも特に、反応性及び使い勝手の面から、 $-OH$ 、 $-COOH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHR$ が好ましい。

【００１８】尚、後述する本発明の効果をより有効にするために、多官能液状ゴムの分子量は２００以上であることが望ましく、分子量が２００より小さいと、屈曲性を付与する効果が低いだけでなく、加熱成形時に未反応の低分子量物が蒸発して、成形物に好ましくない影響を与えることがある。

【0019】上記のような多官能液状ゴムとしては、液状ポリブタジエン〔例えば、宇部興産（株）のHycar CTB（商標）や、日本曹達（株）のNisso PB（商標）等〕、液状ポリブタジエン-アクリロニトリル共重合体〔例えば、宇部興産（株）のHycar CTBNやATBN（商標）等〕、液状ポリイソプレン〔例えば、クラレ社製のクラブレンLIR-403（商標）〕や液状水添ポリイソプレン、液状ポリサルファイド、液状シリコーン等を例示することができ、無論これらの変成品も使用することができる。


【0020】尚、上記多官能液状ゴムのうち、クラレ社製のクラプレンLIR-403（商標）は、液状ゴム一

分子中に3個のカルボキシル基を有するものである。


【0021】又、前記多官能液状ゴム残基(R2)としては、以下のようなものを例示することができる。

【化4】


液状ポリブタジエン-アクリロニトリル共重合体の残基



液状ポリブタジエンの残基



液状ポリイソプレンの残基



【0022】尚、上記式中のx、y及びzは以下のよう
な範囲の整数を表している。

液状ポリブタジエン-アクリロニトリル共重合体の場合

$$4 \leq x + y \quad 1 \leq z$$

ポリブタジエンの場合

$$4 \leq x$$

ポリイソプレンの場合

$$3 \leq x$$

【0023】又、式(1)において、部分構造
(NCN-R₁)


の重合度を示すpは、5～50の整数を表しており、p
が5未満であれば、ポリカルボジイミド樹脂が本来持つ
べき物性を発現させ得ないと共に、粉末又は顆粒状物と
してこれを取り出すことが困難となり、逆にpが50を
30 越えると、ポリカルボジイミド共重合体の合成時にゲル
化する可能性が高くなってしまふ。

【0024】式(1)において、部分構造



の重合度を示すqは、1～5の整数を表しており、qが
0の場合は従来のポリカルボジイミド樹脂と同一となる
ため、qの範囲からは当然に除外され、又、5を越える
と分子量が大きくなり過ぎるため、ポリカルボジイミド
共重合体の合成時にゲル化する可能性が高くなってしま
う。

【0025】式(1)において、R₂に結合する部分構
造



の重合度を示すrは、0又は1を表し、rが0であれば
線状の本発明ポリカルボジイミド共重合体を与えるが、
2以上になると架橋点が多くなってしまふため、ポリカ
ルボジイミド共重合体の合成時又は保存時にゲル化する
可能性が高くなる。

【0026】上記本発明のポリカルボジイミド共重合体
は、多官能液状ゴムと、該多官能液状ゴムに対して過剰

量の有機ジイソシアネートとを反応させた後、カルボジ
イミド化触媒を用いて反応系内のジイソシアネート成分
をカルボジイミド化する本発明の製造方法により製造す
ることができる。

【0027】本発明の製造方法で使用する有機ジイソシ
アネート及び多官能液状ゴムについては、すでに説明し
た通りである。

【0028】又、上記「反応系内のジイソシアネート成
分」とは、主として、

10 1. 反応に関与しなかった有機ジイソシアネート

2. 多官能液状ゴムと有機ジイソシアネートが反応して
生じた、分子中に2個以上のイソシアネート基を有する
多官能液状ゴム誘導体を、副次的に

3. 多官能液状ゴムと有機ジイソシアネートが反応して
生じた、分子中に1個のイソシアネート基を有する多官
能液状ゴム誘導体を意味する。

【0029】尚、上記化合物3.の存在する確率は極め
て低いものではあるが、反応に関与しなかった有機ジイ
ソシアネート1. (過剰に存在する)と反応して上記化
20 合物2.となり、カルボジイミド化されるものである。

【0030】又、本発明の製造方法では、多官能液状ゴ
ムに対して過剰量の有機ジイソシアネートを使用するの
であるが、この「過剰量」としては、

【化5】

$$7 \leq \frac{\text{イソシアネート基の数}}{\text{多官能液状ゴム中の活性水素の数}}$$

となる範囲を例示することができる。

【0031】而して、本発明の製造方法は、有機ジイソ
シアネートと多官能液状ゴムを反応させた後、カルボジ
イミド化触媒を添加して、ポリカルボジイミド共重合体
を合成するところに特徴があり、この順序を逆にし、ポ
リカルボジイミド樹脂合成中又は合成後に、液状ゴムと
反応させようとする、液状ゴムの官能基がイソシアネ
ート基だけでなく、カルボジイミド基とも反応してゲル
化する可能性が高くなり、その結果、目的とする共重合
体を得ることは非常に困難となる。

【0032】本発明の製造方法における有機ジイソシ
アネートと多官能液状ゴムとの反応は、反応時に系が固
40 化或いはゲル化しないなら、バルク(無溶媒系)で行うこ
とができ、もし両者をバルクにて反応させた際に系が固
化或いはゲル化するなら、適当な溶媒を用いて反応を行
うこともできる。

【0033】上記のような溶媒としては、原料である有
機ジイソシアネート、多官能液状ゴム、更にこれらの反
応生成物及びこの反応生成物をカルボジイミド化して得
られるポリカルボジイミド共重合体のすべてを溶解させ
得るものが好ましく、このような溶媒の例として、テト
ラヒドロフランやジオキサン等の脂環式エーテルやベン
ゼン、トルエン等の芳香族炭化水素化合物を挙げるこ
50

ができ、その中でも特に、テトラヒドロフランの使用が好ましい。尚、これらの溶媒は、単独で用いても、2種類以上混合して用いても良い。

【0034】上記有機ジイソシアネートと多官能液状ゴムとの反応における反応温度は、イソシアネート基と反応する官能基の種類にもよるが、30～180℃で行うことが好ましく、反応時間の短縮或いは過熱による液状ゴムの熱劣化防止を考慮すると、50～150℃で行うことが好ましく、又、溶媒を用いた場合は、50℃～溶媒の沸点温度であることが望ましい。

【0035】尚、カルボジイミド化反応の温度は、溶媒の種類やモノマー濃度により決定されるが、好ましくは、50℃～溶媒の沸点温度である。

【0036】又、カルボジイミド化触媒としては、従来公知であるものを使用すればよく、例えば3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド、3-メチル-1-フェニル-3-ホスホレン-1-オキシド、3-メチル-1-エチル-2-ホスホレン-1-オキシド等のホスホレンオキシドを挙げることができ、中でも3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシドが反応性の面から好ましい。尚、触媒量は、使用する有機ジイソシアネートに対し0.1～1.0wt%とすることが好ましい。

【0037】上記カルボジイミド化反応を行う際の固形分の濃度としては、反応系の総重量の5～50重量%であることが好ましく、更に好ましくは20～30重量%であり、固形分濃度が5重量%未満であると、後述する貧溶媒を添加してポリカルボジイミド共重合体を析出させる際に、大量の貧溶媒を必要とするため、経済的でなくなり、一方、固形分濃度が50重量%を越えると、重合途中で系がゲル化或いは固化する可能性が非常に高くなり、不都合となる。

【0038】一方、本発明におけるポリカルボジイミド共重合体を粉末或いは顆粒状物として得るには、公知の方法を使用することができ、即ち、ポリカルボジイミド共重合体の溶液に、該共重合体の貧溶媒を加えて該共重合体を固体として析出させ、これを濾取或いはスプレードライ法等により、最終的に粉末又は顆粒状物として得るというものである。

【0039】上記のような貧溶媒としては、得られた粉末或いは顆粒状のポリカルボジイミド共重合体を乾燥させる際の経済性を考慮すると、できるだけ低沸点のものが好ましく、このような貧溶媒の種類として、例えば脂肪族炭化水素類、エステル類、エーテル類、ケトン類を挙げることができ、更に具体的には、脂肪族炭化水素として、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン等を、エステル類としては、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸イソブチル、酢酸ブチル、プロピオン酸エチル、酪酸メチル、酪酸エチル等を、エーテル類としては、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、イソプロピ

ルエーテル等を、ケトン類としては、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルイソプロピルケトン等を例示することができる。尚、これらの溶媒は、2種類以上混合して使用することもできる。

【0040】貧溶媒の添加量は、貧溶媒の種類及びポリカルボジイミド共重合体溶液中の固形分濃度により変わるが、ポリカルボジイミド共重合体溶液に対し0.5～10重量倍が適当であり、使用する貧溶媒の量がポリカルボジイミド共重合体溶液の0.5重量倍未満であると、ポリカルボジイミド共重合体を粉末又は顆粒状物として得ることは困難であり、逆に10重量倍を越えると、ポリカルボジイミド共重合体の生産性が悪くなる。

【0041】上記貧溶媒の添加時期は、重合反応終了直後でも、或いは、ポリカルボジイミド共重合体溶液を冷却させた後でも良いが、粉末の析出をより速やかに行わせるには、ポリカルボジイミド共重合体溶液を5～20℃に冷却した後、貧溶媒を添加し、その後1～10時間、5～20℃にて攪拌することが好ましい。

【0042】もちろん、本発明により製造されたポリカルボジイミド共重合体は、例えばワニス状物として得ることもできる。

【0043】尚、本発明の製造方法を応用すれば、末端封止されたポリカルボジイミド共重合体及び該共重合体の粉末物も製造できることは、容易に推定される。

【0044】又、本発明により製造されたポリカルボジイミド共重合体は、例えばエポキシ樹脂やフェノール樹脂の改質剤（接着性向上剤、耐熱性向上剤等）として応用することができ、これらを混合したものをトランスファー成形法、押し出し成形法、圧縮成形法、射出成形法等の既知の成形法により成形して、各種の工業製品として使用することもできる。

【0045】以下、具体的な例を挙げ本発明を更に詳細に説明する。尚、本発明はこれらの記載例に限定されるものではない。

【0046】実施例1

攪拌モーター及びコンデンサーを取り付けた3リットルのセパラブルフラスコに、400gのテトラヒドロフラン（以下「THF」と記す）に溶解させた4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート（以下「MDI」と記す）150gを仕込んだ。ここへ、ATBN（宇部興産（株）から市販されている末端アミンのNBR〔商標〕）21.6gを200gのTHFに溶解させた溶液を、室温下にて滴下添加した。添加終了後、75℃で4時間反応を行ったところ、IRスペクトルで1638cm⁻¹にウレアの吸収が観測された。次いで、3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド0.45gを添加し、75℃で5.5時間カルボジイミド化反応を行った。IRスペクトルを測定したところ、2110cm⁻¹にカルボジイミドの吸収が観測された（図1に

示す)。その後、系を冷却し、溶液温度が10℃になった時点で、攪拌しながらn-ヘキサンを800g添加した。しばらく冷却・攪拌を続けていたところ、スラリーが得られた。こうして得られたスラリーをヌッチェを用いて減圧濾過し、ウェットケーキを得た。これを乳鉢により軽く解した後、減圧下70℃で5時間乾燥させ、白色粉末を得た。この粉末のDSCで測定した融点は121℃であった。又、この共重合体は、式(1)においてX=ウレア結合、 $p=25$ 、 $q=1$ 、 $r=0$ のものであると考えられた。更に、この共重合体の数平均分子量を測定したところ、 $M_n=4.1 \times 10^3$ であった(ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定し、ポリスチレン換算をした値であり、以下、実施例において同じである。)

【0047】実施例2

実施例1と同様の合成装置を用い、原料投入口よりMDI 240gとCTBN(宇部興産(株)から市販されている、末端カルボキシル基のNBR[商標]) 33.6gを仕込み、130℃で5時間反応させた後、THF 560gと3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド0.48gを添加し、75℃にて2.75時間カルボジイミド化反応を行った。IRスペクトルを測定したところ、 2110 cm^{-1} にカルボジイミドの吸収が観測された。反応終了後、系を冷却し、溶液温度が10℃になった時点で、n-ヘキサン1000gを添加し、更に冷却・攪拌を行ったところ、スラリーが得られた。得られたスラリーを濾過し、固形分を乳鉢で軽く解した後、減圧下70℃にて5時間乾燥させ、白色粉末を得た。この粉末のDSCで測定した融点は116℃であった。又、この共重合体は、式(1)においてX=アミド結合、 $p=50$ 、 $q=1$ 、 $r=0$ のものであると考えられた。更に、この共重合体の数平均分子量を測定したところ、 $M_n=4.4 \times 10^3$ であった。

【0048】実施例3

実施例1と同様の合成装置を用い、原料投入口よりMDI 125gとCTB(宇部興産(株)から市販されている、末端カルボキシル基の液状ポリブタジエン[商標]) 48gを仕込み、130℃で5時間反応させたところ、IRスペクトルで 1640 cm^{-1} にアミドの吸収が観測された。その後、THF 500gと3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド0.25gを添加し、75℃にて4.5時間カルボジイミド化反応を行った。IRスペクトルを測定したところ、 2110 cm^{-1} にカルボジイミドの吸収が観測された(図2に示す)。反応終了後、系を冷却し、溶液温度が10℃になった時点で、アセトン1000gを添加し、更に冷却・攪拌を行ったところ、スラリーが得られた。得られたスラリーを濾過し、固形分を乳鉢で軽く解した後、減圧下70℃にて5時間乾燥させ、白色粉末を得た。この粉末のDSCで測定した融点は132℃であった。又、こ

の共重合体は、式(1)においてX=アミド結合、 $p=25$ 、 $q=1$ 、 $r=0$ のものであると考えられた。更に、この共重合体の数平均分子量を測定したところ、 $M_n=4.6 \times 10^3$ であった。

【0049】実施例4

実施例3において、CTBの使用量を24gとしたこと以外は、すべて実施例3と同様に行った。得られた共重合体は、式(1)においてX=アミド結合、 $p=50$ 、 $q=1$ 、 $r=0$ のものであると考えられた。更に、この共重合体の数平均分子量を測定したところ、 $M_n=4.4 \times 10^3$ であった。

【0050】実施例5

実施例1と同様の合成装置を用い、原料投入口よりMDI 300gとTL-20(クラレ(株)製の両末端水酸基の液状ポリイソプレン[商標]) 22.4gを仕込み、100℃で4.5時間反応させ、IRスペクトルを測定したところ、 1730 cm^{-1} にウレタンの吸収が観測された。その後、THF 700gと3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド0.6gを加え、70℃で3時間カルボジイミド化反応を行った。IRスペクトルを測定したところ、 2110 cm^{-1} にカルボジイミドの吸収が観測された(図3に示す)。反応終了後、系を冷却し、溶液温度が10℃になった時点でn-ヘキサン530gを添加し、更に冷却下にて攪拌を続けたところ、スラリーが得られた。得られたスラリーを濾過し、固形分を乳鉢で軽く解した後、減圧下70℃にて5時間乾燥させ、白色粉末を得た。この粉末のDSCで測定した融点は133℃であった。得られた共重合体は、式(1)においてX=ウレタン結合、 $p=50$ 、 $q=1$ 、 $r=0$ のものであると考えられた。更に、この共重合体の数平均分子量を測定したところ、 $M_n=4.0 \times 10^3$ であった。

【0051】実施例6

実施例1と同様の合成装置を用い、原料投入口よりMDI 300gとTH-21(クラレ(株)製の両末端水酸基の液状水添ポリイソプレン[商標]) 32.4gを仕込み、100℃で3.5時間反応させ、IRスペクトルを測定したところ、 1730 cm^{-1} にウレタンの吸収が観測された。その後、THF 1000gと3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド0.6gを加え、70℃で4.5時間カルボジイミド化反応を行った。IRスペクトルを測定したところ、 2110 cm^{-1} にカルボジイミドの吸収が観測された(図4に示す)。反応終了後、系を冷却し、溶液温度が10℃になった時点でn-ヘキサン1000gを添加し、更に冷却下にて攪拌を続けたところ、スラリーが得られた。得られたスラリーを濾過し、固形分を乳鉢で軽く解した後、減圧下70℃にて5時間乾燥させ、白色粉末を得た。この粉末のDSCで測定した融点は126℃であった。得られた共重合体は、式(1)においてX=ウレタン結

合、 $p=40$ 、 $q=1$ 、 $r=0$ のものであると考えられた。更に、この共重合体の数平均分子量を測定したところ、 $M_n=4.2 \times 10^3$ であった。

【0052】実施例 7

実施例 1 と同様の合成装置を用い、原料投入口よりトリレンジソシアネート 500 g と TL-20 を 107 g 仕込み、100℃で 5 時間反応を行い、IR スペクトルを測定したところ、 1730 cm^{-1} にウレタンの吸収が観測された。次いで、THF 1400 g と 3-メチルー 1-フェニルー 2-ホスホレン-1-オキシド 1.0 g を加え、70℃にて 8 時間カルボジイミド化反応を行った。IR スペクトルを測定したところ、 2137 cm^{-1} にカルボジイミドの吸収が観測された。得られたワニス中の共重合体は、式 (1) において X =ウレタン結合、 $p=25$ 、 $q=1$ 、 $r=0$ のものであると考えられた。更に、この共重合体の数平均分子量を測定したところ、 $M_n=3.7 \times 10^3$ であった。

【0053】比較例 1 (ポリカルボジイミド粉末の合成)

実施例 1 と同様の合成装置を用い、原料投入口より MDI 300 g と THF 560 g を仕込み、MDI がすべて溶解した後、3-メチルー 1-フェニルー 2-ホスホレン-1-オキシド 0.6 g を加え、70℃にて 3 時間カルボジイミド化反応を行った。反応終了後、系を冷却し、溶液温度が 10℃になった時点で酢酸エチル 1500 g を添加し、更に冷却下にて攪拌を続けたところ、スラリーが得られた。得られたスラリーを濾過し、固形分を乳鉢で軽く解した後、減圧下 70℃にて 5 時間乾燥させ、白色粉末を得た。この重合体の数平均分子量を測定したところ、 $M_n=4.0 \times 10^3$ であった。

【0054】比較例 2 (ポリカルボジイミド [共重合体] 粉末の合成)

実施例 1 と同様の合成装置を用い、原料投入口より MDI 400 g と THF 540 g を仕込み、ここへ 1, 4-ジアミノブタン 14.1 g を 200 g の THF に溶解させた溶液を滴下添加し、3 時間ウレア化反応を行った後、3-メチルー 1-フェニルー 2-ホスホレン-1-*

*オキシド 0.8 g を添加し、70℃にて 4.5 時間カルボジイミド化反応を行った。反応終了後、系を冷却し、溶液温度が 10℃になった時点で酢酸エチル 1000 g を添加し、更に冷却下にて攪拌を続けたところ、スラリーが得られた。得られたスラリーを濾過し、固形分を乳鉢で軽く解した後、減圧下 70℃にて 5 時間乾燥させ、白色粉末を得た。この共重合体の数平均分子量を測定したところ、 $M_n=3.9 \times 10^3$ であった。

【0055】ポリカルボジイミド共重合体の熱成形性の評価 (JIS K 6911 5.3.2 準拠)

ポリカルボジイミド共重合体粉末の熱成形性を評価するために、加熱加圧時におけるポリカルボジイミド共重合体の流れ性を以下のようにして測定した。まず、盤面温度 155℃のプレス盤面上に、15 cm 角のテフロンガラスシートを 1 枚敷いた。そして、このシートのほぼ中央に直径 3.4 cm の金属製の円筒を 1 つ置き、この円筒の中へ実施例及び比較例で製造したポリマーの粉末 1.0 g を入れ、その後この円筒を静かに取り除いた (粉末は円錐状になる)。次いで、この粉末の上に 15 cm 角のテフロンガラスシートを 1 枚置き、1.2 t の力で 30 秒間、この粉末をプレスした。そして、得られたフィルムの光沢部分 (透明部分) の長径及び短径を測定し、その平均値を流れ性とした。

【0056】又、実施例及び比較例で得られた粉末 0.6~1.0 g を用い、上記と同様な方法で熱プレスして厚さ 0.2 mm のフィルムを作成し、これを 180° 曲げた時、フィルムに割れが生じるかどうかを観察し、得られたフィルムの屈曲性とした。これらの結果を表 1 に示した。

【0057】更に、得られたポリカルボジイミド共重合体が、加熱下で発泡したり膨れたりしないことを確認するため、上記方法で得られたフィルムを盤面温度 200℃の熱盤上に無加圧で 30 分間置き、フィルムの性状を目視で確認した。結果を表 1 に示した。

【0058】

【表 1】

	実施例						比較例	
	1	2	3	4	5	6	1	2
流れ(mm)	52	69	65	70	76	64	48	— ¹⁾
屈曲性 ²⁾	○	○	○	○	○	○	○	×
膨れ等	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	測定不可

1) 白色不透明の板状物となり、流れ性を測定することができなかった (これ以外はフィルム化した。)

2) ○: 割れ無し ×: 割れた

【0059】上記と同じ方法で、盤面温度のみを変えた場合のフィルム成形性を、実施例 5 及び比較例 1 のポリカルボジイミド共重合体について評価し、最低成形温度

を確認した。結果を表 2 に示した。

【0060】

【表 2】

		盤面温度 (°C)		
		120	130	140
実施例 5	フィルム成形性 ¹⁾	△	○	○
	屈曲性 ²⁾	○	○	○
	流れ(mm)	49	51	58
比較例 1	フィルム性成形	---	×	×
	、屈曲性	---	×	△
	流れ(mm)	---	測定不可	測定不可

- 1) ○：フィルム成形可能
 △：フィルム成形は可能であるが、フィルムの透明度は若干下がる
 ×：フィルム成形不可（白色不透明の板状になる）
- 2) ○：割れ無し
 △：一部割れた
 ×：完全に割れた

【0061】

【発明の効果】表 1 から明らかなように、本発明のポリカルボジイミド共重合体は、比較的剛直なカルボジイミド主鎖中に、屈曲性に富む多官能液状ゴム構造を導入することで、その流れ性が向上し、従って従来のポリカルボジイミド樹脂より熱成形性が良く、且つ、このポリカルボジイミド樹脂共重合体から得られたフィルムは、屈曲性に富み、膨れや発泡もないものである。

【0062】又、表 2 から明らかなように、本発明のポリカルボジイミド共重合体は、従来のポリカルボジイミド樹脂では成形し得なかった低温域でもフィルムに成形することが可能である。

【0063】更に、本発明のポリカルボジイミド共重合

体の製造方法は、簡便に上記ポリカルボジイミド共重合体を製造することができ、従って本発明の産業上の利用価値は極めて高い。

【図面の簡単な説明】


【図 1】実施例 1 で製造したポリカルボジイミド共重合体の IR スペクトルである。

【図 2】実施例 3 で製造したポリカルボジイミド共重合体の IR スペクトルである。


【図 3】実施例 5 で製造したポリカルボジイミド共重合体の IR スペクトルである。

【図 4】実施例 6 で製造したポリカルボジイミド共重合体の IR スペクトルである。


【図1】



【図2】



【図3】



【図 4】

